



Art Board C2S

Especificaciones técnicas

Items		Unidad	Método de test	Tolerancia		Standard					
Gramaje		g/m²	GB/T451.2 ISO536	±3%	200	210	230	250	300	350	400
Calibre		µm	GB/T451.3 ISO534	±15	240	230	255	285	350	410	440
Rigidez	CD	mN·m	GB/T22364 ISO2493	Objetivo	2	2.3	2.6	3	5.4	7.9	9.9
				Min	1.7	2	2.4	2.6	4.6	6.7	8.4
	MD			Objetivo	3.7	4.1	4.7	5.8	10.2	14.7	19.8
				Min	3.1	3.6	4	4.9	8.7	12.5	16.8
Cobb(60s)	Cara	g/m²	GB/T1540 ISO535	≤	60						
	Reverso			≤	60						
PPS Rugosidad superficie		µm	GB/T22363 ISO8791	≤	1.6						
IGT-Picking-Cara/Reverso		m/s	GB/T22365 ISO3783	≥	1.5						
Ply Bond		J/m²	GB/T26203 TAPP149	≥	130						
Cara/Reverso Blacura (D65)		%	GB/T7974 ISO2470-2	≥	89						
75° Brillo-Cara/Reverso		%	GB/T8941 ISO8254	≥	55						
Humedad		%	GB/T462 ISO287	±1.5	7						
Escuadría		mm	GB/T451.1	-	0~2						
Desviación tamaño		mm		-	0~2						

Cara triple estucado

Capa superior: LBKP+NBKP

Capa intermedia: BCTMP

Capa inferior: LBKP+NBKP

Reverso: triple estucado

Características del producto:

Lato brillo, alta rigidez, alto para impresión en offset

Apto para impresiones de alta calidad, con una alta rigidez y cuerpo.

Uso en offset alta velocidad



Avenida Los Rosales 715 Santa Anita – 213-7080 LIMA – PERU
R.U.C. 20108572958



Whatsapp - 993588211
Instagram - @sociedad.importadora
Facebook - @sociedad.importadora