

DELFO Ultra White (GC1)

Cartón GC1

Technical Specifications

ÍTEM Español	ÍTEM Inglés	UNIDAD	ESTÁNDAR	TOLERANCIA	ESTÁNDAR					
Gramaje	Grammage	g/m ²	ISO536	±3%	210	235	250	270	300	350
Espesor	Thickness	μm	ISO534	±15	305	355	380	410	460	560
		PT	USA	±0.6	12.0	14.0	15.0	16.1	18.1	22.0
Rigidez	MD	mN·m	ISO2493	±15%	8	11.5	14.5	17.5	23.5	34
	CD				4	5	7	8.5	11	16.5
COBB (60s)		g/m ²	ISO535	≤	SUPERFICIE: 40; DORSO: 40					
Rugosidad de Superficie	Surface Roughness	μm	ISO8791	≤	1.6					
Fuerza de Superficie	Surface Strength	m/s	ISO3783	≥	1.3					
Fuerza de Unión entre Capas	Ply Bond	J/m ²	TAPPI T833	≥	130					
Brillo (ISO)	Cara	%	ISO2470	±3	90.0					
	Dorso	%	ISO2470	±3	85.0					
Brillo	Gloss	%	TAPPI T480	≤	40.0					
Humedad	Moisture	%	ISO287	±1.0	7.5					



Avenida Los Rosales 715 Santa Anita – 213-7080 LIMA – PERU
R.U.C. 20108572958



Whatsapp - 993588211
Instagram - @sociedad.importadora
Facebook - @sociedad.importadora